

PREPARACIÓN DE SUPERFICIE

# GEXACO RETAPE RÁPIDO



MORTERO DE SECADO RÁPIDO PARA REPARACIÓN Y AFINADO DE PISOS

## DESCRIPCIÓN

Gexaco Retape Rápido es un mortero predosificado diseñado para la reparación y afinado de pisos. Es ideal para eliminar imperfecciones como asperezas, fisuras y grietas (no activas) en concreto y radieres, siendo apto para preparar superficies antes de la instalación de vinílicos, alfombras, piso flotante, parket, entre otros.

## PROPIEDADES

- Fácil de aplicar
- Rápido fraguado
- Buena adherencia
- Buena terminación
- Uso exclusivo en interiores

## CARACTERÍSTICAS

|                |                                      |
|----------------|--------------------------------------|
| Color          | Gris                                 |
| Aspecto        | Polvo                                |
| Densidad       | 0,968 Kg/Lt                          |
| Trabajabilidad | 20 a 25 min. aprox. (a 20°C)         |
| Transitable    | Después de 4 horas de instalación    |
| Revestible     | Después de 24 horas                  |
| Rendimiento    | 20-25 m²/saco/1 mano Aproximadamente |
| Presentación   | Saco de 20 kg Aprox.                 |

## PREPARACIÓN DE SUPERFICIE

# GEXACO RETAPE RÁPIDO

MORTERO DE SECADO RÁPIDO PARA REPARACIÓN Y AFINADO DE PISOS

**PREPARACIÓN DE SUPERFICIE**

La superficie debe estar firme, limpia y seca. Si existen juntas, estas deben ser tratadas previamente a la aplicación del mortero.

**APLICACIÓN**

1. Mezcla: Vierta la bolsa de 20 Kg de polvo lentamente sobre 7-8 litros de agua (razón agua/polvo 0,35-0,40). Mezcle con agitador mecánico helicoidal a baja velocidad hasta obtener una pasta suave y homogénea.
2. Colocación: Aplique con llana o plana metálica sobre la superficie a cubrir.
3. Dosificación: Se recomienda aplicar en capas de 1 mm (pueden ser una o dos manos) hasta lograr una superficie óptima.

**CONSUMO/RENDIMIENTO APROXIMADO:**

20-25 m<sup>2</sup>/saco/1 mano Aproximadamente

**PRECAUCIONES**

Temperatura: No aplicar en condiciones de temperatura extrema.

Humedad: No instalar en zonas de humedad permanente; se debe detectar y reparar el foco de humedad previo al parchado.

Cuidado ambiental: Proteger de la desecación prematura evitando el sol directo y corrientes de aire.

## PREPARACIÓN DE SUPERFICIE

# GEXACO RETAPE RÁPIDO

MORTERO DE SECADO RÁPIDO PARA REPARACIÓN Y AFINADO DE PISOS

### INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

**Naturaleza del producto:** Al ser un producto base cemento, produce reacción alcalina con el agua.

**Protección personal:** Es obligatorio el uso de antiparras, guantes y ropa adecuada durante la manipulación.

**Riesgos:** Puede provocar irritaciones en mucosas, ojos y piel por contacto prolongado.

**Primeros auxilios:** Ante contacto, lavar con abundante agua y acudir a un médico.

**Limpieza:** Lavar herramientas con abundante agua tras la aplicación.

**Disposición:** No eliminar restos de material por el alcantarillado.

### ENVASES

Saco de 20 kg Aproximadamente.

### DURACIÓN

En envase cerrado en lugar fresco y seco su duración es de doce (12) meses desde la fabricación.



## Escanea el QR

Conoce nuestro Sitio web

### IMPORTANTE

En GEXA entregamos información y recomendaciones basadas en nuestra experiencia, respaldadas por estrictos controles de calidad para asegurar un buen desempeño de nuestros productos cuando se usan correctamente. Sin embargo, factores como las condiciones del entorno y los materiales pueden afectar sus resultados, por lo que no garantizamos su aptitud en todos los casos. Recomendamos realizar pruebas previas, revisar siempre la documentación actualizada y considerar que GEXA puede modificar sus productos para mejorar su rendimiento.