

IMPERMEABILIZANTES

GEXACO IMPERFLEX BICOMPONENTE



MEMBRANA BICOMPONENTE CEMENTICIA IMPERMEABLE Y FLEXIBLE

DESCRIPCIÓN

Membrana cementicia bicomponente impermeable y flexible apta para superficies interiores o exteriores donde se requiere impermeabilizar el lado positivo o negativo. Puede ser aplicada con brocha o rodillo, llana o proyección a baja presión.

Juego de producto viene listo para mezclar Parte B sobre Parte A:
Parte A Líquido consistente en una dispersión polimérica en solución acuosa.
Parte B Mortero predosificado cementicio con áridos y aditivos especiales.

PROPIEDADES

Mortero flexible que absorbe movimientos térmicos y vibraciones, con alta capacidad de impermeabilización tanto en presión positiva como negativa. Ofrece gran resistencia a ciclos de hielo/deshielo y protege contra la carbonatación al impedir la difusión de CO₂. Su membrana es impermeable al agua pero permeable al vapor, permitiendo el secado de las superficies. Presenta excelente adherencia a diversos sustratos de construcción y puede ser revestido con múltiples terminaciones compatibles, además de cumplir funciones estéticas y decorativas.

CARACTERÍSTICAS

Color Parte A	Blanco
Color Parte B	Gris
Temperatura de aplicación	5°C - 30°C
Tiempo de aplicación entre capas sucesivas	4 horas
Trabajabilidad a 20°C	20-30 min. aprox.
Membrana puesta en servicio	A partir de 48-72 hrs.
Densidad Parte A a 20°C	1,02 kg/lit
Densidad aparente Parte B a 20°C	1,51 kg/lit
Rendimiento Juego 25 kg Aprox.	14 a 16 m ² /juego/2 manos

IMPERMEABILIZANTES

GEXACO IMPERFLEX BICOMPONENTE

MEMBRANA BICOMPONENTE CEMENTICIA IMPERMEABLE Y FLEXIBLE

PREPARACIÓN DE SUPERFICIE

Para la preparación de la superficie tome en cuenta los siguientes pasos:

1. La superficie debe estar estable, firme, seca, limpia, libre de polvo, grasa, aceite, desmoldante o falsas adherencias que impidan un óptimo anclaje de la membrana cementicia.
2. Para superficies muy porosas, humedezca las superficies a impermeabilizar previamente con una brocha, cuidando de no dejar agua superficial.
3. En vértices, esquinas o encuentros de materiales distintos, incorpore refuerzos de tela o geotextil de polipropileno o poliéster no tejidas de 40 gr/m². Sature la tela embebiéndola con la misma mezcla y colóquela en los encuentros antes de aplicar la primera mano sobre la superficie.

PREPARACIÓN DE LA MEZCLA

Sobre la Parte A vierta lentamente la Parte B mezclando con un agitador mecánico con velocidad lenta y constante hasta obtener una mezcla homogénea

APLICACIÓN

Haga la aplicación de la mezcla preferentemente con brocha rectangular de cerda natural de 5 pulgadas hasta 3 manos o capas de acuerdo a las características y tipo de superficie a impermeabilizar. Aplique 3 capas en direcciones perpendiculares

– una vertical, la siguiente horizontal y finalmente vertical. La segunda y tercera capas pueden aplicarse el mismo día o al siguiente, dependiendo de las condiciones ambientales después de las 4 horas de aplicada la primera mano, comprobando que cada mano aplicada esté seca al tacto sin dejar huellas o marcas del producto.

Para grandes superficies, aplique Gexaco Imperflex proyectándolo con una bomba compresora sobre el área a impermeabilizar. Utilice malla geotextil para reforzar encuentros, puntas y esquinas ayudándose con una brocha para afinar detalles sobre esas zonas.

CONSUMO/RENDIMIENTO APROXIMADO:

Rendimiento Aprox: 14 a 16 m²/juego/2 manos

PRECAUCIONES

- No elimine restos o saldos de este material por el alcantarillado.
- Gexaco Imperflex Parte B es un producto base cemento y por lo tanto produce una reacción alcalina al mezclarse con Gexaco Imperflex Parte A pudiendo provocar irritaciones en mucosas, ojos y piel por contacto prolongado.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

- Use antiparras, guantes y ropa adecuada durante la colocación de este producto.
- Después de aplicada la membrana lave con abundante agua herramientas y utensilios usados.

IMPERMEABILIZANTES

GEXACO IMPERFLEX BICOMPONENTE

MEMBRANA BICOMPONENTE CEMENTICIA IMPERMEABLE Y FLEXIBLE

OBSERVACIONES

Aplicar el producto con temperaturas entre 5°C y 30°C; a mayor temperatura disminuye el tiempo de trabajabilidad y aumenta el riesgo de secado prematuro, mientras que a menor temperatura se prolonga el fraguado. No aplicar en zonas con humedad permanente sin antes identificar y reparar su origen. Proteger la membrana recién aplicada de corrientes de aire, lluvia y radiación solar directa para evitar desecación prematura. No exponer la membrana a cargas puntuales, concentradas ni tránsito pesado sin una protección adecuada, como morteros de nivelación o afinado.

ENVASES

Juego de 25 kg Aproximadamente.

DURACIÓN

En envases cerrados en lugar fresco y seco su duración es de doce (12) meses desde la fabricación.



Escanea el QR

Conoce nuestro Sitio web

IMPORTANTE

En GEXA entregamos información y recomendaciones basadas en nuestra experiencia, respaldadas por estrictos controles de calidad para asegurar un buen desempeño de nuestros productos cuando se usan correctamente. Sin embargo, factores como las condiciones del entorno y los materiales pueden afectar sus resultados, por lo que no garantizamos su aptitud en todos los casos. Recomendamos realizar pruebas previas, revisar siempre la documentación actualizada y considerar que GEXA puede modificar sus productos para mejorar su rendimiento.