



GEXACO NIVELADOR



Descripción

Gexaco Nivelador 250 es un mortero autonivelante diseñado para la nivelación, afinado y reparación de pisos interiores de losas de concreto y radier. Su formulación le otorga una consistencia plástica y reológica permitiendo una óptima trabajabilidad y facilidad de colocación sobre la superficie a nivelar.

Propiedades

- Fácil preparación y colocación
- Excelente adherencia a la superficie
- Excelente terminación y resistencia final
- Alta trabajabilidad y rendimiento
- Colocación desde 3 hasta 40 mm. de espesor en una sola aplicación
- No sufre retracciones hasta el espesor máximo indicado
- Uso interior

Campo de Aplicación

Para la nivelación, reparación y afinado de losas, sobrelosas, radiers y pisos de concreto. **Gexaco Nivelador 250** está diseñado para la recepción de recubrimientos de alfombras, pisos vinílicos, pisos de madera, pisos flotantes, pisos de goma.

Preparación de la Superficie

- ✓ La superficie deberá estar firme, limpia, libre de polvo, restos de desmoldante, grasa, aceite o cualquier otro elemento que no permita una buena adherencia.
- ✓ Cuando sea el caso, elimine restos de mortero antiguo, adherencias falsas, repare grietas y fisuras que impidan un buen asentamiento del mortero.
- ✓ En superficies muy porosas o absorbentes imprima la superficie, con Gexaco Imprimador 1:5 a 1:7 en agua utilizando rodillo o brocha.
- ✓ Deje secar la superficie hasta que esté seca al tacto.
- ✓ Enseguida prepare el mortero para su colocación sobre la superficie.

Preparación y Aplicación

1. Prepare **Gexaco Nivelador 250** mezclando 5,5-6,0 Lts. de agua por 20 Kg. de polvo (razón agua/polvo 0,275-0,30). En un recipiente limpio vierta lentamente el polvo sobre el agua, mezclando preferentemente con agitador mecánico helicoidal a baja velocidad, hasta obtener una mezcla homogénea.
2. Aplique y distribuya **Gexaco Nivelador 250** con llana, presionando la mezcla sobre la superficie para su óptima adherencia hasta un máximo de 40 mm. de espesor. Repase con un rodillo de púas para ayudar a desairear el mortero durante su aplicación y asegurar de este modo una buena terminación y extensión del mortero.
3. Imprima previamente entre capas sucesivas con **Gexaco Imprimador**.



Datos Técnicos

Color:	Gris
Aspecto:	Polvo
Densidad Aparente:	1,01 Kg/dm ³ a 20°C.
Consumo:	1,0 – 1,1 Kg. de mezcla húmeda por m ² /mm. de espesor aprox.
Rendimiento bolsa 20 Kg:	18-20 m ² /mm. de espesor aprox. dependiendo del estado de la superficie.
Trabajabilidad de la mezcla:	25-30 minutos a 20°C aprox.
Inicio de fraguado:	50 – 70 min. a 20°C
Transitable:	Después de 4 horas
Revestible:	Después de 72 horas
Resistencia:	252 kgf/cm ²

Tiempo de Almacenaje

6 meses en envase sellado y ambiente seco y protegido.

Precauciones

No elimine producto por el alcantarillado

Gexaco Nivelador 250 contiene componentes hidráulicos, que producen reacciones alcalinas con el agua, pudiendo provocar irritaciones en mucosas, ojos y piel por contacto prolongado con el producto.

Observaciones

- ✓ Coloque **Gexaco Nivelador 250** solamente sobre superficies en espacios interiores, libres de humedad. Revista preferentemente la superficie una vez nivelada con alfombra, cubrepiso, piso de madera o piso vinílico.
- ✓ No aplique el producto en condiciones extremas de temperatura ambiente, bajo 5°C y sobre 30°C, ya que mientras más alta sea la temperatura de aplicación más breve es el tiempo de trabajabilidad y fraguado del producto, y al contrario, mientras más baja es la temperatura de aplicación, más largo será el tiempo de trabajabilidad y fraguado.
- ✓ Una vez colocado el material protéjalo de la acción directa del sol y evitando además la presencia de corrientes de aire que afectan al tiempo de fraguado y a la resistencia final de la superficie.
- ✓ Exoneración de responsabilidad
La información proporcionada en esta ficha Técnica (HDT), incluyendo las recomendaciones de uso y aplicación del producto, se basan en nuestro conocimiento y experiencia con el producto a la fecha de elaboración de esta HDT. El producto puede tener una gran variedad de aplicaciones y diferentes condiciones de trabajo y aplicación de acuerdo al medio en que se encuentre, las cuales se encuentran fuera de nuestro control. Por lo tanto, GEXA no será responsable de la idoneidad de nuestro producto en sus procesos y condiciones de producción para el cual se utilice, ni de las



aplicaciones o resultados que se esperen del mismo. Recomendamos que lleve a cabo sus propias pruebas para confirmar el funcionamiento de nuestro producto.

Se excluye cualquier responsabilidad sobre la información en la Hoja de Datos Técnicos o en cualquier otra recomendación oral o escrita relativa al producto en cuestión, excepto en los casos en que así se haya acordado expresamente o en caso de muerte o lesiones causados por nuestra negligencia o cualquier otra responsabilidad derivada de las leyes aplicables en materia de productos defectuosos.

Presentación

Bolsa 20 Kg.

GEXA CONSTRUCCIÓN SPA
O'HIGGINS 280B, MAIPÚ
FONO: (2) 23170012
www.gexaconstruccion.cl

