

SISTEMA DE AISLACIÓN
TÉRMICA E.I.F.S.

GEXACO PANEL FINISH



REVESTIMIENTO TEXTURIZADO DE ALTA RESISTENCIA PARA SISTEMA E.I.F.S.

DESCRIPCIÓN

Gexaco Panel Finish es un revestimiento texturizado de alta resistencia, diseñado para muros exteriores con un acabado de grano fino a grueso. Su elevado poder de adherencia y composición elastomérica aseguran un resultado duradero. En su elaboración se utilizan pigmentos de alta resistencia a la radiación UV.

PROPIEDADES

- Producto listo para usar.
- Óptima adherencia a superficies cementicias y estucos.
- Excelente trabajabilidad y rendimiento.
- No se fisura ni se retrae una vez fraguado.

CARACTERÍSTICAS

Color	Blanco o color a pedido
Aspecto	Pasta
Densidad	1,46 kg/l
Rendimiento	8 m ² por mano Aproximadamente
Trabajabilidad	> 30 min.
Presentación	Balde de 25 kg Aprox.

TIPO DE GRANO

Grano Fino

Grano Medio

Grano Grueso



Escanea el QR

Conoce nuestro Sitio web

SISTEMA DE AISLACIÓN TÉRMICA E.I.F.S.

GEXACO PANEL FINISH

REVESTIMIENTO TEXTURIZADO DE ALTA RESISTENCIA PARA SISTEMA E.I.F.S.

PREPARACIÓN DE SOPORTES

Muros nuevos:

El estuco nuevo debe tener unas 2 semanas de fraguado mínimo y debe estar seco y libre de polvo y grasa. En caso de necesitar reparaciones en el muro aplique Gexaco Panel Fix.

Muros antiguos, pintados o cementicios texturizados:

Elimine polvo y suciedad, si hay pintura suelta retírela con espátula.

Para muros muy absorbentes aplique Gexaco Imprimador Universal como matapolvo e imprimante.

En caso de presencia de hongos limpie el muro y trátelo con un producto especialmente formulado o bien una solución de cloro, lavándolo luego convenientemente.

APLICACIÓN

Producto listo para su uso, antes de aplicar mezcle para obtener una pasta homogénea. Aplique presionando suavemente la pasta con plato de madera o llana metálica sobre el sustrato y para dar la terminación final repase suavemente con movimiento circulares con llana acrílica (frotador).

CONSUMO/RENDIMIENTO APROXIMADO:

Rendimiento Aprox: 8 m² por mano.

PRECAUCIONES

- Lave las manos y herramientas usadas con abundante agua.
- No eliminar el producto por alcantarillado.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

- Usar guantes y gafas de protección.
- En contacto con ojos o piel, lavar con agua y acudir al médico.
- Consultar Hojas de Seguridad.

ENVASES

Balde de 25 kg Aproximadamente.

DURACIÓN

12 Meses en envase sellado, ambiente fresco y seco.

IMPORTANTE

En GEXA entregamos información y recomendaciones basadas en nuestra experiencia, respaldadas por estrictos controles de calidad para asegurar un buen desempeño de nuestros productos cuando se usan correctamente. Sin embargo, factores como las condiciones del entorno y los materiales pueden afectar sus resultados, por lo que no garantizamos su aptitud en todos los casos. Recomendamos realizar pruebas previas,