

PREPARACIÓN DE SUPERFICIE

GEXACO AUTONIVELANTE 250



MORTERO AUTONIVELANTE PARA PISOS

DESCRIPCIÓN

Gexaco Autonivelante 250 es un mortero diseñado para la nivelación, afinado y reparación de pisos interiores, losas de concreto y radier. Su formulación le otorga una consistencia plástica y reológica permitiendo una óptima trabajabilidad y facilidad de instalación sobre la superficie a nivelar.

PROPIEDADES

- Fácil preparación e instalación.
- Excelente adherencia a la superficie.
- Excelente terminación y resistencia final.
- Alta trabajabilidad y rendimiento.
- Colocación desde 3 hasta 40 mm de espesor en una sola aplicación.
- No sufre retracciones hasta el espesor máximo indicado.
- Uso interior.

CARACTERÍSTICAS

Color	Gris
Aspecto	Polvo
Densidad Aparente	1,01 Kg/dm ³ a 20°C.
Consumo/Rendimiento	1,4 kg/m ² /1 mm Aprox.
Trabajabilidad de la mezcla	25-30 minutos a 20°C aprox.
Inicio de fraguado	50 – 70 min. a 20°C
Transitable	Después de 4 horas
Revestible	Después de 72 horas
Resistencia	252 kgf/cm ²
Tiempo de Almacenaje	6 meses, envase sellado y ambiente seco y protegido
Presentación	Bolsa 20 kg Aprox.

PREPARACIÓN DE SUPERFICIE

GEXACO AUTONIVELANTE 250

MORTERO AUTONIVELANTE PARA PISOS

PREPARACIÓN DE SUPERFICIE

- La superficie deberá estar firme, limpia, libre de polvo, restos de desmoldante, grasa, aceite o cualquier otro elemento que no permita una buena adherencia.
- Cuando sea el caso, elimine restos de mortero antiguo, adherencias falsas, repare grietas y fisuras que impidan un buen asentamiento del mortero.
- En superficies muy porosas o absorbentes imprima la superficie, con Gexaco Imprimador 1:5 a 1:7 en agua utilizando rodillo o brocha.
- Deje secar la superficie hasta que esté seca al tacto.
- Enseguida prepare el mortero para su colocación sobre la superficie.

APLICACIÓN

1. Prepare Gexaco Nivelador 250 mezclando 5,5-6,0 Lts. de agua por 20 Kg. de polvo (razón agua/polvo 0,275-0,30). En un recipiente limpio vierta lentamente el polvo sobre el agua, mezclando preferentemente con agitador mecánico helicoidal a baja velocidad, hasta obtener una mezcla homogénea.
2. Aplique y distribuya Gexaco Nivelador 250 con llana, presionando la mezcla sobre la superficie para su óptima adherencia hasta un máximo de 40 mm. de espesor. Repase con un rodillo de púas para ayudar a desairear el mortero durante su aplicación y asegurar de este modo una buena terminación y extensión del mortero.

3. Imprima previamente entre capas sucesivas con Gexaco imprimador.

CONSUMO/RENDIMIENTO APROXIMADO:

Consumo estimado de 1,4 kg/m² por cada 1 mm de espesor aplicado. El rendimiento puede variar en función de la porosidad y condiciones de la superficie.

PRECAUCIONES

No eliminar el producto a través del alcantarillado. Gexaco Nivelador 250 contiene componentes hidráulicos que, al entrar en contacto con el agua, generan reacciones alcalinas que pueden provocar irritación en mucosas, ojos y piel, especialmente ante exposiciones prolongadas.

PREPARACIÓN DE SUPERFICIE

GEXACO AUTONIVELANTE 250

MORTERO AUTONIVELANTE PARA PISOS

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

- Coloque Gexaco Nivelador 250 solamente sobre superficies en espacios interiores, libres de humedad. Revista preferentemente la superficie una vez nivelada con alfombra, cubrepiso, piso de madera o piso vinílico.
- No aplique el producto en condiciones extremas de temperatura ambiente, bajo 5°C y sobre 30°C, ya que mientras más alta sea la temperatura de aplicación más breve es el tiempo de trabajabilidad y fraguado del producto, y al contrario, mientras más baja es la temperatura de aplicación, más largo será el tiempo de trabajabilidad y fraguado.
- Una vez colocado el material protéjalo de la acción directa del sol y evitando además la presencia de corrientes de aire que afectan al tiempo de fraguado y a la resistencia final de la superficie.

ENVASES

Saco de 20 kg Aproximadamente.

DURACIÓN

6 Meses en envase sellado y ambiente seco y protegido.



Escanea el QR

Conoce nuestro Sitio web

IMPORTANTE

En GEXA entregamos información y recomendaciones basadas en nuestra experiencia, respaldadas por estrictos controles de calidad para asegurar un buen desempeño de nuestros productos cuando se usan correctamente. Sin embargo, factores como las condiciones del entorno y los materiales pueden afectar sus resultados, por lo que no garantizamos su aptitud en todos los casos. Recomendamos realizar pruebas previas, revisar siempre la documentación actualizada y considerar que GEXA puede modificar sus productos para mejorar su rendimiento.