



GEXACO ADHESIVO DA



Descripción

Gexaco Adhesivo DA es un adhesivo cerámico diseñado para el pegado de cerámicos tradicionales en muros y pisos. Su formulación le otorga una consistencia plástica y reológica permitiendo una óptima trabajabilidad y facilidad de colocación sobre la superficie a trabajar.

Propiedades

Fácil preparación y colocación	
Excelente adherencia a la superficie	
Excelente resistencia final	
Alta trabajabilidad y rendimiento	
Resistencia a la tracción (adherencia) > 10 kgf/cm ²	
Tiempo abierto	25min.
Tiempo para fraguar	72 hrs.
Tiempo de corrección	24 min.

Campo de Aplicación

Las superficies donde podrás usar el **Gexaco Adhesivo DA** son, Muros de hormigón lisos o rugosos, Losas, Sobrelosas o Radieres de hormigón con superficie lisa o rugosa, Muros de Albañilería estucados, Tabiquerías de yeso cartón, fibrocemento o yeso fibra.

Preparación de la Superficie

- ✓ La superficie deberá estar firme, limpia, libre de: polvo, restos de desmoldante, grasa, aceite o cualquier otro elemento que no permita una buena adherencia.
- ✓ Cuando sea el caso, elimine restos de mortero antiguo, adherencias falsas, repare grietas y fisuras que impidan un buen asentamiento del mortero.
- ✓ Se deben eliminar las sales presentes en superficies estucadas (con agua potable y esponja).
- ✓ El reverso de la superficie debe estar limpio de igual forma.
- ✓ Las palmentas deben estar aclimatadas, libres de exceso de temperatura
- ✓ Grietas o fisuras en losas, radieres o muros deberán repararse con algún producto especial.
- ✓ La superficie de pega deberá estar nivelada.

Preparación y Aplicación

1. Prepare **Gexaco Adhesivo DA** mezclando 6,5-6,8 Lts. de agua por 25 Kg. de polvo (razón agua/polvo 0,26-0,28). En un recipiente limpio vierta lentamente el polvo sobre el agua, mezclando preferentemente con agitador mecánico helicoidal a baja velocidad, hasta obtener una mezcla homogénea, dejar reposar 5 min. Reamasar para recuperar la trabajabilidad, sin incorporar agua nuevamente.
2. Aplique y distribuya **Gexaco Adhesivo DA** con llana lisa una primera capa, una segunda capa aplíquela con llana dentada dando el espesor requerido, presionando la mezcla



- sobre la superficie para su óptima adherencia, la llana debe tener 60° de inclinación al ser pasada. Con llana aplicar una capa de **Gexaco Adhesivo DA** sobre la palmeta.
3. Mover la palmeta suavemente y en forma perpendicular a las estrías para asentarla mejor, verificando que al momento de presionar la mezcla reviente hacia los costados.
 4. Use separadores de cantería según el formato de la palmeta.
 5. Elimine al terminar la instalación, los restos de adhesivo de la superficie de las palmetas.

Datos Técnicos

Color:	Gris
Aspecto:	Polvo
Densidad Aparente:	1,01 Kg/dm ³ a 20°C.
Rendimiento bolsa 25 Kg:	Con llana 6mm x 6 mm 4,8 m ² .
Trabajabilidad de la mezcla:	25-30 minutos a 20°C aprox.
Inicio de fraguado:	50 – 70 min. a 20°C
Transitable:	Después de 24 horas, sobre tablonos, después de 5 días sin límites.

Tiempo de Almacenaje

6 meses en envase sellado y ambiente seco y protegido.

Precauciones

No elimine producto por el alcantarillado **Gexaco Adhesivo DA** contiene componentes hidráulicos, que producen reacciones alcalinas con el agua, pudiendo provocar irritaciones en mucosas, ojos y piel por contacto prolongado con el producto.

Observaciones

- ✓ Coloque **Gexaco Adhesivo DA** solamente sobre superficies en espacios interiores, libres de humedad.
- ✓ No aplique el producto en condiciones extremas de temperatura ambiente, bajo 5°C y sobre 30°C, ya que mientras más alta sea la temperatura de aplicación más breve es el tiempo de trabajabilidad y fraguado del producto, y al contrario, mientras más baja es la temperatura de aplicación, más largo será el tiempo de trabajabilidad y fraguado.
- ✓ Una vez colocado el material protéjalo de la acción directa del sol y evitando además la presencia de corrientes de aire que afectan al tiempo de fraguado y a la resistencia final de la superficie.

Presentación

Bolsa 25 Kg.

GEXA CONSTRUCCIÓN SPA
O'HIGGINS 280B, MAIPÚ
FONO: (2) 23170012
www.gexaconstruccion.cl

