

PREPARACIÓN DE SUPERFICIE

GEXACO PLASTO CEM



COMPUESTO CEMENTICIO DE ALTO RENDIMIENTO

DESCRIPCIÓN

Gexaco Plasto Cem es un compuesto cementicio de alto rendimiento, modificado con polímeros y reforzado con fibras, diseñado para rellenar, emparejar y alisar superficies.

Se utiliza para corregir imperfecciones, desniveles menores y detalles en distintos tipos de sustratos, dejando una superficie firme, lisa y lista para recibir revestimientos de piso.

Su formulación permite una mezcla fácil con agua, logrando una pasta de muy buena trabajabilidad. Además, tiene fraguado rápido, lo que permite instalar revestimientos entre 30 y 60 minutos después de aplicado, dependiendo de las condiciones de obra.

PROPIEDADES

- Fácil de mezclar y aplicar.
- Textura cremosa que permite un buen estirado con llana.
- Deja superficies lisas y sin defectos.
- Compatible con adhesivos para distintos tipos de revestimientos.
- Secado rápido, ideal para obras con tiempos ajustados.
- Aplicable desde capa delgada (tipo "pluma") hasta 2,5 cm de espesor.

CARACTERÍSTICAS

Duración de la mezcla / Tiempo de trabajo	Entre 16 y 22 minutos
Consistencia de la mezcla	Pasta
Fraguado inicial	Entre 20 y 30 minutos
Fraguado final	30 a 90 minutos
Color	Gris
Condiciones de almacenamiento	1 año cuando se almacena en el recipiente original a 23°C (73°F) en un área seca

PREPARACIÓN DE SUPERFICIE

GEXACO PLASTO CEM

COMPUESTO CEMENTICIO DE ALTO RENDIMIENTO

PREPARACIÓN DE SUPERFICIE

Antes de aplicar, la superficie debe estar:

- Firme
- Seca
- Limpia

Libre de:

- Polvo, grasa, aceite, pinturas
- Selladores o restos de adhesivos

El hormigón debe estar:

- Curado
- Sin problemas de humedad

Se recomienda medir humedad según normas técnicas dependiendo del revestimiento final.

PREPARACIÓN DEL PRODUCTO

1. Agregar agua limpia en un recipiente.
2. Incorporar el producto de a poco.
3. Mezclar hasta obtener una pasta homogénea (sin grumos).

Proporción de referencia:

- 2,37 litros de agua por saco de 4,54 kg.

Consideraciones:

- No agregar más agua de la recomendada.
- Usar agua fría.
- Mezclar máximo lo que se pueda aplicar en 15 minutos.

PREPARACIÓN DEL PRODUCTO

- Aplicar inmediatamente después de mezclar.
- Usar llana metálica.
- Extender según el espesor requerido.
- Empalmar bien las zonas para un acabado parejo.

Recomendaciones:

- Para espesores mayores a 12 mm, trabajar por sectores.
- Esperar endurecimiento antes de aplicar adhesivos.
- Para pisos sensibles a la humedad, dejar secar completamente.

CONSUMO/RENDIMIENTO APROXIMADO:

Rendimiento Aproximado: 20 m²/saco/1 mano.

PRECAUCIONES

- Solo para interiores.
- No aplicar sobre superficies con asbesto.

No usar sobre:

- Pisos autoadhesivos.
- Maderas inestables o aglomerados.
- No dejar como terminación final (no es piso terminado).
- No aplicar bajo sistemas de control de humedad.
- Aplicar con temperatura del soporte entre 10°C y 38°C.
- Respetar niveles de humedad según el revestimiento final.

PREPARACIÓN DE SUPERFICIE

GEXACO PLASTO CEM

COMPUESTO CEMENTICIO DE ALTO RENDIMIENTO

SUSTRATOS COMPATIBLES

- Hormigón y terrazo bien preparados.
- Madera contrachapada estructural.
- Palmetas vinílicas bien adheridas.
- Restos de adhesivos no solubles en agua.
- Cerámicos bien preparados.
- Contrapisos de yeso que cumplan norma técnica.

ENVASES

Saco de 20 de kg Aproximadamente.

DURACIÓN

- Vida útil: 12 meses en envase original cerrado desde la fecha de elaboración.
- Almacenar en lugar fresco y seco.



Escanea el QR

Conoce nuestro Sitio web

IMPORTANTE

En GEXA entregamos información y recomendaciones basadas en nuestra experiencia, respaldadas por estrictos controles de calidad para asegurar un buen desempeño de nuestros productos cuando se usan correctamente. Sin embargo, factores como las condiciones del entorno y los materiales pueden afectar sus resultados, por lo que no garantizamos su aptitud en todos los casos. Recomendamos realizar pruebas previas, revisar siempre la documentación actualizada y considerar que GEXA puede modificar sus productos para mejorar su rendimiento.